

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# Davco® Clean Grout

### กาวยาแนวกระเบื้องสูตรพรีเมียม CG2WA

#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Davco® Clean Grout เป็นกาวยาแนวกระเบื้องผสมสำเร็จรูป สูตรพรีเมียม CG2WA ที่มีส่วนผสมของสารโพลิเมอร์พิเศษ พร้อมคุณสมบัติการกันน้ำ ช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย ตะไคร่น้ำ และราด้า ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น หรือการเสื่อมสภาพของยาแนวได้ สามารถใช้งานได้ทั้งพื้นที่ภายใน และภายนอกอาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน ระเบียงอาคาร และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ

#### การใช้งาน

- กาวยาแนวสำหรับกระเบื้องหัวไป
- สำหรับยาแนวร่องกระเบื้องที่มีความกว้างขนาด 1-6 มม.
- ใช้ได้กับงานผนัง และพื้น
- ใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอก

#### คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

- Clean+ technology สะอาดมากกว่าด้วยสูตรไอลจีนิก ป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย ตะไคร่น้ำ ราด้าและราชนิดอื่นๆ
- ป้องกันน้ำซึม รูปแบบต่อ ลดคราบสกปรกฝังแน่น
- แข็งแรง ยึดเกาะดี ทนทานต่อการแตกร้าว
- ทนทานต่อน้ำยาทำความสะอาด

#### การรับรองมาตรฐาน

- ผ่านมาตรฐาน LEED&WELL การปล่อยสารระเหยต่ำ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผ่านมาตรฐาน EN13888 CG2WA และ ANSI 118.6

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์	1 กก. / ถุง, บรรจุภัณฑ์ 10 ถุง
อายุผลิตภัณฑ์	18 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
ลักษณะของสินค้า/ สี	25 สี ขาวเทมัล, เทาเงิน, เทา, เทาแกรนิต, ดำรัตติกาล, ครีมอัลมนอร์, ครีมแมปเปิล, ครีมข้าวโพด, วนิลา, แสงจันทร์, ชานม, คาราเมล, เนื้อไม้, น้ำตาลสักทอง, อิฐดินเผา, rosse, พีช, ฟลาเมิงโก, แดงมารูน, โกลโก้, พัรสุ่อรุณ, พันธุ์ทะเล, พ้านอันดามัน, เขียวมีน์ท, เขียวใบไม้
ความหนาแน่น	0.8 - 1.0 กก./ลิตร

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Davco® Clean Grout

คลาส 2566, Version 04.01

021720100000000182

## ข้อมูลทางเทคนิค

ความดันทานต่อการขูดขีด	$\leq 1000$ ลูกบาศก์มิลลิลิตร
ค่ากำลังรับแรงอัด	$> 15$ MPa
ค่ากำลังรับแรงดัด	$> 2.5$ MPa (ที่ 28 วัน)
การหดตัว	$< 3$ มิลลิเมตร/นาที (ที่ 28 วัน)
การดูดซึมน้ำ	หลังการแข็ง化 30 นาที $\leq 2$ กรัม หลังการแข็ง化 240 นาที $\leq 5$ กรัม

## ข้อมูลการใช้งาน

อัตราส่วนผสม	Davco® Clean Grout 1 ถุง (1 กก.) กับน้ำสะอาด 0.33-0.34 ลิตร
--------------	---

### ปริมาณการใช้

ปริมาณการใช้ยาแนวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ขนาด ความหนาของกระเบื้อง และความกว้างของรองกระเบื้อง (หน่วย : กก./ตร.ม.)

ขนาดกระเบื้อง	ความหนา	รองกระเบื้อง		
		1 มม.	2 มม.	3 มม.
1"x1"	4 มม.	0.54	1.09	1.63
2"x2"	4 มม.	0.27	0.54	0.82
4"x4"	5 มม.	0.17	0.34	0.51
4"x4"	10 มม.	0.34	0.68	1.02
8"x8"	5 มม.	0.09	0.17	0.26
8"x8"	10 มม.	0.17	0.34	0.51
12"x12"	5 มม.	0.06	0.11	0.17
12"x12"	10 มม.	0.11	0.23	0.34
16"x16"	5 มม.	0.04	0.09	0.13
16"x16"	10 มม.	0.09	0.17	0.26
18"x18"	5 มม.	0.04	0.08	0.11
18"x18"	10 มม.	0.08	0.15	0.23
20"x20"	5 มม.	0.03	0.07	0.10
20"x20"	10 มม.	0.07	0.14	0.20
24"x24"	5 มม.	0.03	0.06	0.09
24"x24"	10 มม.	0.06	0.11	0.17

ขนาดกระเบื้อง	ความหนา	รองกระเบื้อง		
		4 มม.	5 มม.	6 มม.
1"x1"	4 มม.	2.18	2.72	3.26
2"x2"	4 มม.	1.09	1.36	1.63
4"x4"	5 มม.	0.68	0.85	1.02
4"x4"	10 มม.	1.36	1.70	2.04
8"x8"	5 มม.	0.34	0.43	0.51
8"x8"	10 มม.	0.68	0.85	1.02
12"x12"	5 มม.	0.23	0.28	0.34
12"x12"	10 มม.	0.45	0.57	0.68
16"x16"	5 มม.	0.17	0.21	0.26
16"x16"	10 มม.	0.34	0.43	0.51
18"x18"	5 มม.	0.15	0.19	0.23
18"x18"	10 มม.	0.30	0.38	0.45
20"x20"	5 มม.	0.14	0.17	0.20
20"x20"	10 มม.	0.27	0.34	0.41
24"x24"	5 มม.	0.11	0.14	0.17
24"x24"	10 มม.	0.23	0.28	0.34

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Davco® Clean Grout

มาตรฐาน 2566, Version 04.01

021720100000000182

<b>อุณหภูมิแวดล้อม</b>	+5°C ถึง +35°C
<b>ระยะเวลาการใช้งานหลังผสม</b>	ประมาณ 120 นาที (ที่อุณหภูมิ 25°C)
<b>ระยะเวลาในการรอ</b>	สามารถยาแนวได้หลังจากปูกระเบื้องแล้ว 24 ชั่วโมง ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งหลังจากยาแนวไปแล้ว 24 ชั่วโมง ก่อนเปิดให้ใช้งาน

## ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยข้อความกับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

## ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- ไม่แนะนำสำหรับช่องว่างระหว่างกระเบื้องที่มีการเคลื่อนตัว
- สมดุลเมืองและแนวตานิรภัย ให้ด้านที่เป็นรอยหักของเกริงหวี่ในการสร้างร่องที่มีความหนาเท่ากัน สำหรับปูกระเบื้อง

## ระบบบินเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับห้องถัง สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับร่องสุขภาพและความปลอดภัยรวมถึงรายละเอียด ขอควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

## ข้อแนะนำการใช้งาน

- หลังจากปูกระเบื้องเสร็จแล้วควรปล่อยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว
- ใช้เกริงหวี่ยางปัดทำความสะอาดแนวร่องกระเบื้อง โดยให้ปัดในแนวเดียว
- ปัดทำความสะอาดแนวร่องกระเบื้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัดทำความสะอาดแนวร่องกระเบื้อง
- ใช้ฟองน้ำหมาดๆ ทำความสะอาดบริเวณที่ยาแนว
- ปล่อยทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง และเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- ปล่อยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนเปิดให้ใช้งานบริเวณที่ได้ทำการยาแนวไว้

### คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

ทำความสะอาดเศษสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในร่องกระเบื้อง โดยร่องกระเบื้องต้องสะอาดและแห้งก่อนทำการยาแนว

## การผสม

ผสม Davco® Clean Grout 1 กก. (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 0.33 - 0.34 ลิตร จนจนส่วนผสมเข้ากัน และเนียนเป็นเนื้อดียกัน พักทิ้งไว้สักครู่ จนส่วนผสมอีกครั้งก่อนใช้งาน การใช้งานแต่ละครั้ง ควรผสมอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่เพียงพอสำหรับพื้นที่ขนาด 2 ตร.ม.

## ข้อจำกัดในห้องถัง

ผลจากการเบี่ยงข้อบังคับของแต่ละห้องถัง อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสิ่งค้าของห้องถัง สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

## ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในนี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขยายอิฐอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน หาก Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในนี้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องมีเป็นการลงทะเบียนและมีสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

### บริษัท อิ卡 (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 บ้านอุดสาครรัตน์ ชัตตี ชลบุรี

ถนนนาคราด กม.57 ต.คลองต่าหุ่ง

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Davco® Clean Grout

มาตรฐาน 2566, Version 04.01

021720100000000182